

STYLENE GRAND LATEX SATIN

люксовая, гипоаллергичная,
супер декоративная латексная
краска для стен и потолков



Особые приметы:

Великолепная, гипоаллергенная, разбавляемая водой латексная краска для выполнения эксклюзивных, декоративных малярных покрытий внутри помещений – для стен и потолков всех типов помещений и зданий (в том числе для лечебных учреждений, детских дошкольных и школьных учреждений, пищевых предприятий и предприятий общественного питания исключая при этом непосредственный контакт с продуктами питания), в качестве эксклюзивного глубоко матового покрытия. Краска отличается высокой укрывистостью.

Рекомендуется в местах с высоким уровнем загрязнения - салонах, спальнях, кухнях, ванных комнатах и других помещениях.

ДОСТОИНСТВА И СВОЙСТВА:

- Максимальная устойчивость к мытью и мокрой протирке – класс 1 согласно PN-EN 13300: 2002
- Высокая эффективность, адгезия и укрывистость - класс 1 согласно PN-EN 13300: 2002
- Сатиновая, эластичная краска с повышенной устойчивостью на микротрещины
- Краска гипоаллергенная и экологически чистая, имеет аттест PZH и отвечает требованиям стандарта VOC,
- Богатая цветовая гамма с тонирующей системы Stylene Color Bank System и устойчивые тона,
- Краска тиксотропная, характеризующаяся отличным нанесением на основание, не капает, легко распределяется и оптимально высыхает.

Инструкция по применению

Подготовка основания:

Не окрашенные поверхности: Свежую минеральную штукатурку можно красить через минимум 4 недели старения. Плиты G-K, шпаклевочную гладь можно красить после полного высыхания. Поверхность очистить от пыли и грязи, неровности и изъяны сгладить шпаклёвкой. Грунтовку выполнить грунтовочным препаратом STYLENE Acrylex Primer.

Покрашенные прежде поверхности:

До проведения покраски необходимо проверить состояние основания. Поверхность с жирным загрязнением вымыть водой с детергентом, удалить слущивающиеся, слабо связанные отдельные фрагменты старого покрытия. Блестящие поверхности сделать матовыми, всё загрунтовать грунтовочным препаратом STYLENE LatexStyle Primer, неровности и изъяны сгладить шпаклёвкой.

Поверхности, покрашенные клеевой или известковой краской:

Известковую или клеевую краску тщательно удалить. Поверхность очистить от пыли и грязи, неровности и изъяны сгладить шпаклёвкой. В случае слабо связанного основания следует его укрепить, применяя грунтовочный препарат STYLENE Acrylex Primer

Подготовка изделия:

Упаковка содержит продукт, готовый к применению. Непосредственно перед использованием продукта всё содержимое упаковки тщательно перемешать тихходным смесителем/миксером с чашеобразными лопастями или лопаточным миксером до получения

STYLENE

STYLENE GRAND LATEX SATIN

люксовая, гипоаллергичная,
супер декоративная латексная
краска для стен и потолков



однородной консистенции. В случае необходимости разбавить чистой водой (при первой покраске макс. 10% бѐма, при второй – макс. – 5%).

Способ нанесения:

Рекомендуется применять малярный валик или кисть типа макловица. Краска приспособлена также для применения распыления гидродинамическим агрегатом.

Покраска:

Все поверхности, предназначенные для покраски, должны быть сухими, температура воздуха от +5° С до +25° С, при относительной влажности воздуха ниже 80%. Все элементы, которые должны быть защищены, т.е. дверные и оконные фрамуги, контакты и т.п. необходимо заклеить малярной лентой, которую сразу же после окончания покраски осторожно отклеить. Если продукт окрашен, то прежде, чем приступить к малярным работам, необходимо убедиться, что краска была окрашена в достаточном количестве для поверхности, которая должна быть покрашена и что база для окрашивания была использована из одной и той же производственной партии. Это необходимо проверить для того, чтобы избежать разницы в колористике или оттенках малярного покрытия. С целью достижения наилучших декоративных эффектов рекомендуется наносить 2 слоя краски. В случае цветов со слабой силой покрытия (жѐлтый, красный, апельсиновый) может возникнуть необходимость в нанесении следующих слоѐв краски. С целью оптимизации расходов, связанных с покраской, рекомендуется использование грунтовки или грунтовочной краски. Применение грунтовки снижает впитывающую способность основания, а также расход краски на окрашиваемой поверхности.

Очистка инструментов:

Инструменты следует мыть водой сразу же после окончания работ. Перед мытьѐм инструменты надо тщательно протереть, чтобы удалить как можно большее количество краски

Дополнительные указания:

- ✓ Чтобы получить оптимальный эстетический эффект, надо выполнить фрагмент поверхности, являющийся отдельной целостью, в одном исполнительном этапе, материалом, заказанным однократно и происходящим из одной производственной партии (см. дату производства).
- ✓ Чтобы избежать видимых стыков, надо красить в одной технологической линии (методом «мокрое на мокрое»), при стабильных условиях температуры и влажности.
- ✓ Перед началом работ все элементы, находящиеся вблизи работ, не предназначенные для покраски, необходимо заслонить и защитить.
- ✓ После окончания работ начатые упаковки краски следует тщательно и плотно закрыть, а их содержимое использовать как можно быстрее.
- ✓ После окончания работ инструменты и руки вымыть проточной водой, не забывая при этом, что после высыхания краски очистка была бы затруднительной. Поверхность свежо загрязнѐнных элементов протереть влажной тряпочкой.
- ✓ Закрытые во время покраски помещения после окончания малярных работ обязательно проветрить.

STYLENE

STYLINE

GRAND LATEX SATIN

люксовая, гипоаллергичная,
супер декоративная латексная
краска для стен и потолков



Указания по Технике безопасности и охраны труда:

Избегать загрязнения кожи и глаз. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством проточной воды и в случае необходимости обратиться к врачу. Во время покраски методом распыливания надеть средства личной защиты, в том числе использовать соответствующий аппарат для дыхания (защитная маска). Не вдыхать распыленного аэрозоля настоящего препарата. Препарат хранить в месте, не доступном для детей, а работу выполнять без участия некомпетентных лиц. Продукт не квалифицируется как опасный.

Хранение и транспортировка:

Продукт должен храниться и транспортироваться в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при темп. от +5°C до +25°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза. После использования продукта остальную, не использованную его часть плотно закрыть таким образом, чтобы не было доступа воздуха.

Формально-юридическая документация:

Стандарт PN-C-81914:2002 и PN-EN-13300:2002. Гигиенический аттест PZH. Соответственно Расп. Мин. Экономики. Dz.U.2016.1353 (Директивой 2004/42/WE) изделие зачислено в категорию A/a/FW. Допустимое значение LZO (VOC) 30 г/л. Продукт содержит макс. 30г/л LZO (VOC).

Экологический аспект:

Оставшуюся после крашения краску нельзя выливать в канализацию или в окружающую среду, а передать специализированным фирмам, занимающимся утилизацией. Пластиковые упаковки предназначить для рециклинга.

Срок годности:

Срок годности к применению составляет 24 месяца от даты производства, указанной на упаковке.

Техническая характеристика:	
Колористика:	Белый или цвета из палитры окрасок Color Bank, NCS.
Упаковки:	0,9;2,7;5;9л.
Степень блеска:	Около 40 [угол85°].
Степень покрытия:	Класс 1 при эффективности 7 м ² /л по стандарту PN-EN 13300: 2002
Устойчивость к скоблению:	Вид I по стандарту PN-C-81914, Класс 1 по стандарту PN-EN 13300: 2002. Полное затверждение и достижение повышенной устойчивости к мытью достигается по истечении 28 дней старения (кондиционирования). В случае загрязнения покрытия можно использовать водный раствор слабых моющих детергентов. В связи с тем, что краска имеет глубоко матовый вид, рекомендуется мытьё всей

STYLINE

STYLINE

GRAND LATEX SATIN

люксовая, гипоаллергичная,
супер декоративная латексная
краска для стен и потолков



	стены, так как в случае мытья небольшого её фрагмента поверхность в этом месте может стать блестящей и создавать впечатление другого цвета.
Эффективность:	До 14 м²/л при однократной покраске. Эффективность непосредственно зависит от впитывающей способности основания, его структуры, метода нанесения, малярного инструмента и применённого цвета.
Вязущее:	Акриловая дисперсия
Содержание твёрдых компонентов	48% ; в виде титановой белизны, карбонатных наполнителей и талька
Плотность:	База 00 – ок.1,3 г/см³ База 30 – ок.1,4 г/см³
Время высыхания:	При температуре +23° С и относительной влажности воздуха 50% краска сохнет около 2 часов. Рекомендуемый промежуток времени между нанесением последующих слоёв составляет мин.4 часа

Дополнительная информация:

Информация, содержащаяся в технике карте, была подготовлена на основании многолетнего опыта фирмы Bolix, однако, фирма не может влиять на условия хранения, транспортировки после того, как продукт покинет фабрику. Не может влиять также на условия и способ применения продукта, поэтому информация, содержащаяся в технической карте, не может являться основой для гарантийных претензий в юридическом смысле в случае применения продукта не соответственно его назначению. Bolix оставляет за собой право пополнять данные или изменять их в Технической карте без предварительного уведомления.

STYLINE